



Format

18,2x122 cm

22,8x154

Dekore

Sapin Haya



Sapin Beige



Sapin White



Technische Daten

- Gesamtstärke 18,2x122: 4 mm + 1 mm IXPE (5 mm gesamt)
- Gesamtstärke 22,8x154: 4,5 mm + 1 mm IXPE (5,5 mm gesamt)
- Starrer SPC-Träger (Zusammensetzung aus Kalkstein und Polymer)
- Nutzschrift: 0,5 mm
- Oberfläche: Standardrelief
- Für hohe Beanspruchung
- Hohe Langlebigkeit
- 100 % wasserdicht (für trockene Bereiche in Bädern sowie für Küchen geeignet)
- Einfache trockene Verlegung mit UNILIN-Klick (sorgt für Stabilität und verringert den Wasserfußabdruck)
- IXPE-Schalldämmung 1mm
Schallminderung 20 Db.
- Für Fußbodenheizung geeignet (wassergeführte Systeme)
- Pflegeleicht (fleckenabweisende Oberfläche)
- Antibakterielle Behandlung (99,8% wirksam gegen verbreitete Bakterien und Viren)
- Bei großen, offenen Flächen sind Übergangsprofile im Abstand von jeweils 100 m² erforderlich
- Optimal für Wohngebäude, Hotels, Gewerbe- und Bürogebäude
- Mikrofase
- Rutschhemmungsklasse: R10

Verpackung

Sapin 18,2x122

Verkaufs- einheit	m ² / Karton	Stück/ Karton	m ² / Palette	kg/ Palette
m ²	2,2	10	142,08	1165,06

Sapin 22,8x154 cm

Verkaufs- einheit	m ² / Karton	Stück/ Karton	m ² / Palette	kg/ Palette
m ²	2,11	6	126,6	1169,78

Zertifizierungen

- Rutschhemmung: Klasse 2
- Zertifizierungen: R10
- Brandverhalten Bfl-s1



Technische Eigenschaften

- Nutzungsklasse 34 nach EN 16511
- CE-22/216
- Hohe Licht- und UV-Beständigkeit (ISO 105-B02:2014, Stufe ≥ 6)

Produkteigenschaften	Anforderungen	Prüfmethode
Allgemeine Anforderungen		
Geometrische Eigenschaften	Länge: ± 0.5 mm Breite: ± 0.1 mm	ISO 24337
Gesamtstärke	± 0.15 mm -0,1 mm	ISO 24337
Rechtwinkligkeit	Max. ≤ 0.20 mm	ISO 24337
Geradheit	Max. ≤ 0.30 mm	ISO 24337
Verlegeart	Schwimmend ohne Klebstoff	
Passende Profile erhältlich	Erhältlich	
Klassifizierungsanforderungen		
Verschleißfestigkeit	$\pm > 7000$ CYCLES	EN 13329
Stoßfestigkeit	$\pm > 1800$ mm	EN 16511
Kratzfestigkeit (Stuhlrollenprüfung)	Keine Schäden, Typ W (25.000 Zyklen) (ohne Unterlage)	EN 425
Elastisches Rückstellvermögen	Max. ≤ 0.15 mm	EN ISO 24343-1
Einsatz in Feuchträumen	NO SHOWER AREA	EN 13533
Dickenquellung	$\leq 2\%$	ISO 24336
Maßhaltigkeit und Verformung nach Wärmeeinwirkung	$\Delta l \leq 0.15 \%$	ISO 23999:2021
Wesentliche Anforderungen		
Farbechtheit gegenüber Licht und UV-Strahlen	Above Grade 6	ISO 105-B02:2014
Brandverhalten	Bfl - S1	EN 13501-1
Rutschhemmung	R10	UNE 41901:2017
Beständigkeit der Nutzschicht	Gruppe T	EN 660-2:1999
Elektrisches Verhalten	Bestanden	EN 1815
Formaldehyd	Nicht zugesetzt	EN 14041:2004
Wärmeleitfähigkeit und Wärmewiderstand	$0,135 \text{ w}/(\text{M.K}) / \leq 0,045 (\text{M}^2.\text{K})/\text{W}$	EN 12667
Chemikalienbeständigkeit	Bewertung 0 - keine Veränderung	ASTM F925-13
VOC-Emissionen	Bestanden	ISO 16000-9:2006
Phthalatfrei	Ja	ISO 16000-6
Berechnete Trittschall- dämmklasse	20 Db	ISO 10140-3:2021
Für Fußbodenheizung und -kühlung	STC 53	ASTM E492-2009