



Format
18,2x122 cm
22,8x154

Dekore

Arancio Light Grey

Arancio Taupe

Arancio Beige

Arancio Brown



Spezifikationen

- Gesamtstärke 18,2 x 122: 4 mm + 1 mm IXPE
(5 mm Gesamtstärke)
- Gesamtstärke 22,8 x 154: 4,5 mm + 1 mm IXPE
(5,5 mm Gesamtstärke)
- Starrer SPC-Kern: Kalkstein-Polymer-Verbund
- Nutzschrift: 0,5 mm
- Oberfläche: Standardprägung
- Für hohe Beanspruchung
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Wasserbeständig / feuchtraumgeeignet
(für trockene Badbereiche und Küchen)
- Einfache schwimmende Verlegung mit UNILIN-Klicksystem
- Integrierte IXPE-Akustikunterlage 1 mm
Trittschallreduzierung: 20 dB
- Für Fußbodenheizung geeignet
(wassergeführte Systeme)
- Pflegeleicht (fleckbeständige Oberfläche)
- Antibakterielle Behandlung (99,8 % wirksam
gegen häufige Bakterien und Viren)
- Bei großen zusammenhängenden Flächen sind
Übergangsprofile alle 100 m² erforderlich
- Geeignet für Wohn-, Hotel-, Gewerbe-
und Bürobereiche
- Mikrofase
- Rutschhemmung: R10

Verpackung

Arancio 18,2x122				
Verkaufs- einheit	m²/ Karton	Stück/ Karton	m²/ Palette	kg/ Palette
m2	2,2	10	142,08	1165,06

Arancio 22,8x154 cm				
Verkaufs- einheit	m²/ Karton	Stück/ Karton	m²/ Palette	kg/ Palette
m2	2,11	6	126,6	1169,78

Zertifizierungen

- Rutschhemmung: Klasse 2
- Zertifizierung: R10
- Brandverhalten: Bfl-s1







Technische Eigenschaften

- Nutzungsklasse 34 nach EN 16511
- CE-22/216
- Hohe Licht- und UV-Beständigkeit (ISO 105-B02:2014, Grad 6)

Produkteigenschaften	Anforderungen	Prüfverfahren
Allgemeine Anforderungen		
Geometrische Eigenschaften	Länge: $\pm 0,5$ mm; Breite: $\pm 0,1$ mm	ISO 24337
Gesamtstärke	$\pm 0,15$ mm / $-0,1$ mm	ISO 24337
Rechtwinkligkeit	Max. $0,20$ mm	ISO 24337
Geradheit	Max. $0,30$ mm	ISO 24337
Verlegeart	Schwimmend, ohne Klebstoff	
Passende Profile erhältlich	Verfügbar	
Klassifizierungsanforderungen		
Abriebfestigkeit	> 7000 Zyklen	EN 13329
Stoßfestigkeit	> 1800 mm	EN 16511
Kratzfestigkeit (Stuhlrollentest)	Keine Beschädigung Typ W (25.000 Zyklen)	EN 425
Resteindruck	Max. $0,15$ mm	EN ISO 24343-1
Einsatz in Feuchtbereichen	Nicht für Duschbereiche geeignet	EN 13533
Quellung in der Dicke	2 %	ISO 24336
Dimensionsstabilität nach Wärme	Δl $0,15$ %	ISO 23999:2021
Wesentliche Anforderungen		
Licht- und UV-Beständigkeit	Über Grad 6	ISO 105-B02:2014
Brandverhalten	Bfl-s1	EN 13501-1
Rutschhemmung	R10	UNE 41901:2017
Nutzschicht-Klassifizierung	Gruppe T	EN 660-2:1999
Elektrisches Verhalten	Bestanden	EN 1815
Formaldehyd	Nicht zugesetzt	EN 14041:2004
Wärmeleitfähigkeit / Wärmewiderstand	$0,135$ W/(m·K) / $0,045$ (m ² ·K)/W	EN 12667
Chemische Beständigkeit	Bewertung 0 - keine Veränderung	ASTM F925-13
VOC-Emissionen	Bestanden	ISO 16000-9:2006
Phthalatfrei	Ja	ISO 16000-6
Berechnete Trittschallminderung	20 dB	ISO 10140-3:2021
Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet	STC 53	ASTM E492-2009