



Format

12,5x62,5 cm

Dekore

Ana Abeto



Ana Cerezo



Ana Roble



Spezifikationen

- Gesamtstärke: 4,5 mm + 1 mm IXPE (5,5 mm Gesamtstärke)

- Starrer SPC-Kern: Kalkstein-Polymer-Verbund

- Nutzschicht: 0,5 mm

- Oberfläche: EIR-Synchronprägung

- Für hohe Beanspruchung

- Hohe Strapazierfähigkeit

- Wasserbeständig / feuchtraumgeeignet
(für trockene Badbereiche und Küchen)

- Einfache schwimmende Verlegung mit 5iG-Klicksystem

- Integrierte IXPE-Akustikunterlage 1 mm
Trittschallreduzierung: 18 dB

- Für Fußbodenheizung geeignet
(wassergeführte Systeme)

- Pflegeleicht (fleckenbeständige Oberfläche)

- Antibakterielle Behandlung (99,8 % wirksam
gegen häufige Bakterien und Viren)

- Bei großen zusammenhängenden Flächen sind
Übergangsprofile alle 100 m² erforderlich

- Geeignet für Wohn-, Hotel-, Gewerbe- und Bürobereiche

Verpackung

ANA 12,5 x 62,5 cm

Verkaufs- einheit	m²/ Karton	Stück/ Karton	m²/ Palette	kg/ Palette
m²	1,56	20	93,75	922,0

Zertifizierungen

- Rutschhemmung: Klasse 2
- Zertifizierung: R10
- Brandverhalten: Bfl-s1
- Ultramatte Oberfläche mit Anti-Reflex-Technologie
- Mikrofase







Technische Eigenschaften

- Nutzungsklasse 33 nach EN 16511
- CE-22/216

Produkteigenschaften	Anforderungen	Prüfverfahren
Allgemeine Anforderungen		
Geometrische Eigenschaften	Länge: $\pm 0,5$ mm; Breite: $\pm 0,1$ mm	ISO 24337
Gesamtstärke	$\pm 0,15$ mm / $-0,1$ mm	ISO 24337
Rechtwinkligkeit	Max. $0,20$ mm	ISO 24337
Geradheit	Max. $0,30$ mm	ISO 24337
Verlegeart	Schwimmend, ohne Klebstoff	
Passende Profile erhältlich	Verfügbar	
Klassifizierungsanforderungen		
Abriebfestigkeit	> 5000 Zyklen	EN 13329
Stoßfestigkeit	> 1600 mm	EN 16511
Kratzfestigkeit	Keine Beschädigung Typ W (25.000 Zyklen)	EN 425
Resteindruck	Max. $0,20$ mm	EN ISO 24343-1
Einsatz in Feuchtbereichen	Nicht für Duschbereiche geeignet	EN 13533
Quellung in der Dicke	2 %	ISO 24336
Dimensionsstabilität nach Wärme	Δl $0,15$ %	ISO 23999:2021
Wesentliche Anforderungen		
Brandverhalten	Bfl-s1	EN 13501-1
Rutschhemmung	R10	UNE 41901:2017
Nutzschicht-Klassifizierung	Gruppe T	EN 660-2:1999
Elektrisches Verhalten	Bestanden	EN 1815
Formaldehyd	Nicht zugesetzt	EN 14041:2004
Wärmeleitfähigkeit / Wärmewiderstand	$0,112$ W/(m·K) / $0,052$ (m ² ·K)/W	EN 12667
Chemische Beständigkeit	Klasse 0 - keine Veränderung	ASTM F925-13
VOC-Emissionen	Bestanden	ISO 16000-9:2006
Phthalatfrei	Ja	ISO 16000-6
Berechnete Trittschallminderung	18 dB	ISO 10140-3:2021
Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet	STC 53	ASTM E492-2009