Chemikalienbeständigkeit

CODEX RESIST

Schnell erhärtender Zement-Fugenmörtel für mechanisch hoch beanspruchte Beläge mit Fugenbreiten von 2 mm bis 15 mm

Ammoniak	++
Aceton	++
Ameisensäure 5%ig	-
Benzin / Kraftfahrzeugbenzin	++
Bremsflüssigkeit	++
Calciumhydroxidlösung, gesättigt	++
Chlorbleichlauge	++
Diesel	++
Demineralisiertes Wasser	++
Essigsäure 10 %ig	-
Ethanol	++
Ethylacetat	-
Glycol	++
Kalilauge, gesättigt 20%	++
Hydrauliköl	++
I-Propanol	++

Milchsäure 2 %ig	+
Milchsäure 5 %ig	+
Natronlauge, gesättigt 20 %	++
Natriumchlorid, gesätigt	++
Natriumsulfat, 10 g/l	++
Öl / Motoröl	++
Öl, pflanzlich	++
Phosphorsäure 5 %ig	+
Phosphorsäure 10 %ig	-
Salpetersäure 3 %ig	+
Salzsäure 3 %ig	-
Schwefelsäure 3 %ig	+
Silikonöl	++
Terpentinöl	++
Wasserstoffperoxid 30%ig	++
Zitronensäure, gesättigt 10%	-

++ beständig = nach 28 Tagen Einwirkung keine Erweichung oder Zerstörung
\+ bedingt beständig = bei vorübergehender, wiederholter Einwirkung beständig
\- nicht beständig

Die Prüfung erfolgte an 7 Tage ausgehärteten Prüfkörpern, die über einen Zeitraum von 28 Tagen im jeweiligen Medium bei Raumtemperatur gelagert wurden.

codex GmbH & Co. KG | Heuweg 5/1 | 89079 Ulm | Deutschland | T +49 731 927093-0 | F +49 731 927093-190 |
Amtsgericht Ulm HRA 724762 | Komplementärin: codex Verwaltungs GmbH, Ulm | Amtsgericht Ulm HRB 732944 |
Geschäftsführer: Mario Meuler, Julian Utz | info@codex-x.com | www.codex-x.com

01.2022